

- * Kvartholdig vedhæftningsskabende grundmaling
- * Til inde og ude
- * Grunder under pudsbehandlinger
- * Strukturbehandling under dekorative løsninger



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Vedhæftningsforbedrende grunder til bæredygtige ind- og udvendige overflader. Særligt som grunder til etablering af gribefast underlag under Dinova Facadepuds, DecoMarmor, DecoQuarz m.v.

Desuden som fyldende, struktureret finpudsbehandling på facader og indvendige vægge, herunder særligt ru overflader f.eks. frilagt beton.

Materialebasis

Dispersionsmaling på acrylatbasis jf. DIN 55 945 med indhold af fint kvarts.

MAL-kode (1993)

00-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M-GP01

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max. 30 g/l.

Emballagestørrelse

8 og 18 kg. spand.

Opbevaring

Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Mat
- * Finkornet
- * Vejrbestandig
- * Slidstærk
- * Vandafvisende
- * Diffusionsåben
- * Ufølsom over for ny puds
- * Spændingfri
- * Meget dækkende og fyldende
- * Slag- og stødfast
- * Let at forarbejde
- * Resistent mod luftforurening

Vægtfylde

Ca. 1,63 g/cm³

Farvetone

Gammelhvid.
Kan tones manuelt med Dinova fuldtonefarve.

Glans

Mat.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Eventuel forbehandling fortyndes alt efter påføringsmåde og underlag med op til 10% vand. Slutbehandling fortyndes max 5% med vand.

Som grunder under pudsbehandling fortyndes 5% med vand.

Fremgangsmåde

Påføres med pensel, rulle eller egnet sprøjte. Ikke egnet til airlesssprøjte.

Forbrug

Ca. 250 g/m² på glatte, let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid

Kan overmales efter 4-8 timer og er gennemtør efter 28 døgn ved +20°C og 65% RF.

Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Forbehandling af underlag

Faste bæredygtige underlag - særligt inde - kræver som hovedregel ingen grunding.

Ny puds og beton:

Nypudsede overflader skal stå ubehandlede i 2-4 uger. Reparationssteder skal være gennemtørre og fuldt afbundede.

Grunding med Dinova Dybdegrunder W.

Ny beton renses for rester af forskal-lingsolie f.eks. ved hedvandsrensning inden grunding med Dinova Dybdegrunder W.

Eksisterende behandlinger:

Let kridtende, fastsiddende behan-dlinger grundes med Dinova Dybdegrunder Special. Grunden må under ingen omstændigheder danne blank film.

Stærkt kridtende overflader afvaskes omhyggeligt inden grunding.

Ikke bæredygtige, afskallende be-handlinger fjernes, hvorefter underla-get grundes med Dinova Dybdegrunder Special.

Gipspuds og gipsbyggeplader

Evt. gipshud fjernes. Overfladen grun-des mættende med Dinova Dybdegrunder W.

Overflader med alger/svampe:

Angreb fjernes ved afskrabning eller afførstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.