

- * Vandig silkemæt lak
- * Til ude og inde
- * Klæbefri - hurtig tørring
- * God vedhæftning

DINOVA **UNILACK AQUA D-35**



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Silkemat ventilerende Allroundlak. Hæfter direkte på tidligere malede overflader, som formstabilt træ, vinduer, døre, paneler mm., samt grundede jern, stål og zink overflader.

Meget dækkende grund-, mellem- og slutbehandling. Også velegnet til udendørs grundede overflader af jern, stål, zink og hård PVC.

Materialebasis

Vandbaseret lak baseret på akryldispersion.

MAL-kode (1993)

00-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype: BSW30

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/d)
130 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 130 g.

Emballagestørrelse

1 og 2,5 liter.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Vandfortyndbar
- * Klæbefri
- * Hurtigtørrende
- * Meget god dækkeevne
- * Ventilerende og diffusionsåben
- * Inde og ude
- * Vejrbestandig
- * Gulningsfri

Glans

Silkemat. Ca glans 20.

Farver

Hvid.
Kan indtones i DinoMix anlæg.

Vægtfylde

Ca. 1,14 til 1,28 g/cm³
alt efter farvetone.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Jern og stål grundet med Albrecht Aqua Universal grunder.

Aluminium/Zink grundet ikke.

Ved mistanke om misfarvende træ-indholdsstoffer grundet med Dinova Premium Træ Isogrund.

Ubehandlet formstabilt træ med restfugt < 15% grundet ikke.

Hård PVC grundet ikke, Det anbefales kun at bruge lyse farver hvor risiko for opvarmning er til stede

Påføring i 1 - 3 lag.

Forbrug

Ca. 140 ml/m² (≈ 7 m²/l) pr. arbejdsgang. Forbruget varierer med underlagets type og beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bestemmes kun ved prøvopføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde

Påføres med kunststofpensel, rulle eller sprøjte.

Røres grundigt op inden ufortyndet påføring.

Ved manuel påføring på større overflader påføres lakken med korthåret (tekstureret) polyamid nylonrulle, hvorefter der straks efterruller eller forslættes med med skumrulle eller syntetisk pensel.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Tørretid

+20°C og 65% RF:

Støvtør efter ca. 30 minutter.

Kan overmales efter ca. 4 timer.

Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

På grund af produktets mange anvendelsesmuligheder anbefaler vi i tvivl tilfælde at lave et prøvefelt. Korrekt forbehandling af de enkelte typer overflader er vigtigt.

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Forbehandling og grunding afstemmes efter underlagstype.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Tidligere malede overflader rengøres og mattes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.