

- * Brugsklar fugemasse
- * Med mikrokugler af borosilikatglas
- * Kan anvendes ude og inde
- * Til fuger, revner og tilslutninger
- * Kan overmales med maling og lakker

DINOVA **LSXTREME**



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Til mange forskellige opgaver hvor almindelig akryl anvendes, fx til udfyldning af fuger mellem loft og væg, udfyldning af fuger oven mellem fodlister, opfyldning, udjævning, reparation og profilering af fuger, revner, huller og profilerede flader både indendørs og udendørs.

Materialebasis

Acryldispersion.

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

310 ml.

Opbevaring

Uåbnet 18 måneder fra fremstillingsdato. Åbnet 7 dage.
Opbevares Tørt, køligt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

Effektiv spartelmasse med mikroskopiske hulrums-kugler af borosilikatglas for ekstraordinær stabilitet og høj fyldeevne. Ideel til hurtigt arbejde i professionelt malerhåndværk. Mikrokuglestrukturen sikrer dimensionsstabile udbedringer og forhindrer revnedannelse. Spartelmassen danner meget hurtigt en hud, så den kan overmales allerede efter få minutter. Overfladen svarer til kornstørrelse 400 sandpapir og giver et godt grundlag for videre behandling. Med hårdheden fra en 2-komponent PU-gulvbelægning er LSxtreme særligt slagfast og egnet til gangarealer.

Tekniske specifikationer

Hårdhed
Ca. 85

Temperaturbestandighed
Fra -20°C til +80°C.

Farve
Hvid.

Glans
Mat.

Vægtfylde
1,65 g/m³.

FORARBEJDNING

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie, fedtresten og andre vedhæftningshæmmende substanser.

Sugende porøse underlag grundes med mikrodispers fortyndet 1:1 med vand.

VIGTIGE HENVISNINGER:

Ved udendørs anvendelse skal der straks påføres en vejrbestandig topmaling. Ved anvendelse som træspartel er LSxtreme udelukkende egnet til indendørs brug.

Fremgangsmåde

Sprøjtespidsen skæres skråt af i ønsket fugebredde.

Fugemassen ilægges uden hulrum.

Overskydende fugemasse fjernes straks.

Rengøring

Frisk ikke afbundet fugemasse kan fjernes med vand. Indtørret fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Gælder også rengøring af værktøj.

Forbrug

Afhængig af fugedimensioner.

Indhold svarer til ca. 12 løbende meter ved fugebredde på 5 x 5 mm.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C og max 35°C.

Ved udvendig anvendelse bør fugen beskyttes mod vandpåvirkning i min. to døgn.

Tørretider

Danner film efter ca. 2–5 minutter.

Overmalbar: efter ca. 3–6 minutter

Hærder ca. 10–15 mm på 24 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Fuldt afhærdet efter 28 dage.

Lav temperatur og fugt i undelraget forsinker hærdeningen.

BEMÆRK**Generelle forbehold**

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.