Datablad

DINOVA

HAFTGRUND PIGMENTERET

* *Grunder for silikatmaling*
* *Pigmenteret hæftegrunder*
* *Tilsat kvartsmel*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Hvid pigmenteret primer til grunding på mineralske udvendige og indvendige overflade, bæredygtige gamle behandlinger. Specifikt før maling på glatte overflader og efterfølgende behandlinger på silikatbasis.

Kan også anvendes i rationel to-lags system med Dinova facademalinger samt som primer til silikat produkter.

Materialebasis
Pigmenteret grunder med kvartsmel jf. DIN 55 945.

MAL-kode (1993)
00-1

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1 gl.

Emballagestørrelse
12,5 liter.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vandfortyndbar*
* *Lugtsvag*
* *Smidig forarbejdning*
* *God dækkeevne*
* *Diffusionsåben*
* *Slag og stød fast*
* *Til silikatmaling*

Vægtfylde
Ca. 1,47 kg/l

Farvetone
Hvid.

Glans
Mat

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Indvendigt grundes en enkelt gang med Dinova Haftgrund Pigmenteret, mens udvendige overflader grundes 1-2 gange.

Forbrug
Ca. 160 ml/m^2 pr. arbejdsgang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Røres grundigt op inden ufortyndet påføring. Evt. mellembehandling kan fortyndes op til 5% med vand.

Ved sprøjtepåføring justeres konsistensen ved fortynding med vand.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Støvtør efter 4-8 timer. Kan ved +20°C og 65% RF overmales efter ca. 12 timer. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Overflader med alger og skimmel:
Udvendigt skal overfladen rengøres mekanisk evt. med en højtryksrenser herefter skal overfladen være gennemtør inden behandling med Dinova Haftgrund Pigmenteret.

Indendørs fjernes skimmel og alger inden behandling med Dinova Haftgrund Pigmenteret skal der behandles med Dinova Dibesan Mikrorens.

Zink og hård-PVC:
Matteres med hård skuresvamp og afspændingsmiddel, bestående af vand tilsat ammoniak og lidt opvaskemiddel.

Saltudblomstringer:
Overflader afbørstes og grundes med Dinova Dybdegrunder LH. På overflader der er saltbelastede kan der ikke gives en garanti.

Malede overflader:
Matteres.
Ikke bæredygtige lag fjernes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk