

DYBDEGRUNDER SPECIAL

- * Opløsningsmiddelholdig specialgrunder
- * Fæstner underlaget
- * Vandafvisende
- * Meget diffusionsåben



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Transparent grunding af alle kritiske mineralske underlag, som puds og beton. Desuden til grunding af let kridtende behandlinger inden behandling med dispersionsmaling.

Må ikke tones eller blandes med andre produkter.

Materialebasis

Opløsningsmiddelholdig dybdegrunder.

MAL-kode (1993)

3-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M-GF03

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/h)
750 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: max 750 g/l.

Emballagestørrelse

1, 6 og 12 liter.

Opbevaring

Køligt sted med god udluftning og fjernt fra antændelseskilder.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Vejrbestandig
- * Vandafvisende
- * Fæstner i dybden
- * Stor rækkeevne
- * Alkalibestandig - forsæber ikke
- * Hurtigtørrende
- * Klæber ikke
- * Ufølsom over for frost

Vægtfylde

Ca. 0,81 g/cm³.

Farve

Transparent.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Påføres ufortyndet. På stærkt sugende underlag anbefales påføring vådt-i-vådt til fuld mætning.

Grundingen må af hensyn til den videre vedhæftning aldrig tørre blank op.

Videre behandling med Dinova dispersionsbehandlinger eller opløsningsmiddelholdige behandlinger.

Forbrug

Fra 160 ml/m² på finkornet puds. Afhængig af underlagets sugsevne og beskaffenhed tilsvarende mere.

Det anbefales at udføre prøvefeld for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde

Påføres med opløsningsmiddelbestandig pensel eller børste.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur ikke under +1°C.

Tørretid

Kan overmales efter 12 timer ved +20°C og 65% RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med terpentin.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal være bæredygtigt, frit for smuds, løse dele, og fremstå rent, fast og tørt.

Pudsoverflader skal være fri for cementhud.

Ny puds, beton og murværk skal være lufttørt. (Udtørring 2-3 uger).

På gipsoverflader anbefales det at udføre prøvofelt for at fastslå om grunderen er egnet.

Ikke bæredygtige behandlinger fjernes fuldstændigt.

Forbehandling af underlag afstemmes altid efter typen af den ønskede videre behandling.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.