

## CLEANAIR NA 3


Allergiker egnet  
Vægmaling



- \* IUG certificeret allergivenlig
- \* Uden opløsningsmidler
- \* Uden konserveringsmidler, herunder MI
- \* Vandfortyndbar
- \* Vaskeslag klasse 3
- \* Dækkevne klasse 2
- \* Allergivenlig maling



### Uden konserveringsmiddel



#### Anvendelsesområde

Professionel dispersionsmaling med fremragende forarbejdningsegenskaber særligt omkring påføring og fordeling, der gør det let at behandle større arealer.

Maling til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

#### Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere.

CleanAir NA 3 fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

#### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Acrylatkunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
<b>Farve</b>	Hvid Ca. NCS S 0500-N
<b>Glans</b>	Ca. 5
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,53 g/ml
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.
<b>Allergiker certifikat IUG</b>	Allergivenlig
<b>Emballagestørrelse</b>	5 og 12,5 liter.
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdbar i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagetsugeevne ca. 150 - 160 g/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
<b>GIS Kode</b>	M-DF 01

**CLEANAIR NA 3**Allergiker egnet  
Vægmalning

<b>Værktøj</b>	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel
<b>Airless-sprøjte</b>	Dyse: 0,021" - 0,026" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°
<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
<b>Oversigt grunding</b>	Cementpuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipspuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipskartonplader: CleanAir Dybdegrunder W Gipsbyggeplader: CleanAir Dybdegrunder W Beton: CleanAir Dybdegrunder W Dispersionsmaling bæredygtig: Ingen grunding Ubehandlet tapet: Ingen grunding Kalksandsten: CleanAir Dybdegrunder W
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
<b>Tørretid</b>	Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4-6 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.  Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.  Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.  Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.  Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
<b>Beskyttelsesanvisninger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

# CLEANAIR NA 3

Allergiker egnet  
Vægmalning

## Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt- og Vævkæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmalning



Uden konserveringsmiddel