CLEANAIR SATIN VÆGMALING

Allergiker egnet
Vægmaling

- IUG certificeret allergiker egnet
- Uden opløsningsmidler
- Vandfortyndbar
- Vaskeslag klasse 1
- Dækevneklasse 1
- ISEGA certificeret til levnelsmiddelindustri
- Glans ca. 10

Uden konserveringsmiddel



Anvendelsesområde

Silkemat vægmaling med fremragende forarbejdningsegenskaber, særligt omkring påføring og fordeling, der gør det let at behandle større arealer.

Maling til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet, samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

CleanAir Satin fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, så som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

Tekniske data

Bindemiddel	Kunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
Farve	Hvid Ca. NCS S 0300-N
Glans	Ca. 10
Vægtfylde	ca. 1,54 g/ml
MAL-Kode	00-1
VOC	EU grænseværdi (kategori A/wb) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.
Allergiker certifikat IUG	Allergiker egnet
Emballagestørrelse	5 og 12,5 liter.
Opbevaring	Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Forbrug	Alt efter underlagetsugeevne ca. 150 ml/m^2 pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
GIS Kode	BSW 10

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
mail@rockidan.dk
www.rockidan.dk

CLEANAIR SATIN VÆGMALING

Allergiker egnet
Vægmaling

Værktøj

Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel

Airless-sprøjte

Dyse:	0,021" - 0,026"
Tryk:	150 - 180 bar
Sprøjtevinkel:	40°- 50°

Forberedelse af underlag

Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig.
Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Oversigt grunding

Cementpuds:	CleanAir Dybdegrunder W
Gipspuds:	CleanAir Dybdegrunder W
Gipskartonplader:	CleanAir Dybdegrunder W
Gipsbyggeplader:	CleanAir Dybdegrunder W
Beton:	CleanAir Dybdegrunder W
Dispersionsmaling bæredygtig:	Ingen grunding
Ubehandlet tapet:	Ingen grunding
Kalksandsten:	CleanAir Dybdegrunder W

Forabejdningstemperatur

Luft og underlagstemperatur min. +5°C

Tørretid

Ved +23ºC og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4-6 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rengørring af værktøj

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.

Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

Beskyttelsesanvisinger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
mail@rockidan.dk
www.rockidan.dk

CLEANAIR SATIN VÆGMALING

Allergiker egnet
Vægmaling

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund

Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W

Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt- og Vævklæber

Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1

Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2

Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3

Uden konserveringsmiddel

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
mail@rockidan.dk
www.rockidan.dk