

DIESCO CLEANAIR DYBDEGRUNDER W


Allergiker egnet
Grunder



- * IUG certificeret allergiker egnet
- * Uden konserveringsmidler, herunder MI
- * Lang åbningstid
- * Vandfortyndbar
- * Sprøjteklar indstillet
- * Miljøvenlig



Uden konserveringsmiddel



Anvendelsesområde

Til dybdegrundning af finporøse, sugende og sandede underlag, herunder alle typer af puds, gipsplader, kalksandsten, teglsten, beton, porebeton samt let kridtende, men bæredygtige behandlinger.

Også egnet til grundning af polystyrol hårdskumplader.

Grunder til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

Diesco Clean Air Dybdegrunder W fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

Tekniske data

Bindemiddel	Speciel Kunststofsdispersion jf. DIN 55947 uden konserveringsmidler.
Farve	Transparent
Vægtfylde	ca. 1,02 g/ml
MAL-Kode	00-1
VOC	EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.
Allergiker certifikat IUG	Allergiker egnet
Emballagestørrelse	10 l.
Opbevaring	Køligt, men frostfrit. Holdbar i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Forbrug	Alt efter underlagets sugevne ca. 150 - 250 g/m ² pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
GIS Kode	BSW 40
Værktøj	Airless-sprøjte, malerrulle, pensel

DIESCO CLEANAIR DYBDEGRUNDER WAllergiker egnet
Grunder**Airless-sprøjte**

Dyse: 0,013" - 0,015"
Tryk: 60 - 80 bar
sprøjtevinkel: ca. 20° - 50°

Bemærk: Ved påføring med sprøjte skal der påføres ensartet.
Undgå at påføre for meget, da det kan give utilsigtet glans.
Afdæk områder der ikke skal have stænk eller pletter forårsaget af sprøjetågen.

Forberedelse af underlag

Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig.

Forbejdningstemperatur

Luft og underlagstemperatur min. +8°C

Påføring

Diesco CleanAir Dybdegrunder W påføres bedst med pensel eller børste, så materialet arbejdes optimalt ind i underlaget.

Påføring med rulle eller sprøjte kræver fejlfrit underlag.

På sandede underlag grundes vådt i vådt til fuld mætning.

Ved andre underlagstyper fortyndes med vand efter behov, men ikke over 20%.
Ved porebeton dog op til 50%.

Blank optørring skal ubetinget undgås.

Videre behandling med Diesner CleanAir konserveringsmiddelfri malinger.

Tørretid

Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 8 timer .

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Under tørring skal der beskyttes mod fugt. Sørg for ventilation og god luftgennemstrømning

Rengøring af værktøj

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.

Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

DIESCO CLEANAIR DYBDEGRUNDER W

Allergiker egnet
Grunder

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt & vævklæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmaling



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel