

## CLEANAIR EG HAFTGRUND


Allergiker egnet  
Specialgrunder



- \* IUG certificeret allergiker egnet
- \* Uden opløsningsmidler
- \* Uden konserveringsmidler, herunder MI
- \* Forlænger tørretid for slutbehandling, for minimering af rullespor
- \* Til etablering af Q4 overflader
- \* ISEGA certificeret til levnelsemiddelindustri



### Uden konserveringsmiddel



#### Anvendelsesområde

Hvidpigmenteret vandig grunder med funktionelle egenskaber. Optimalt egnet til etablering af glatte vægoverflader også i forbindelse med filtbeklædning og kritiske lysindfald.

Specialgrunder til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes direkte på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet, samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

#### Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

CleanAir EG Haftgrund fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, så som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

#### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Kunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,28-1,3 kg/l
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori G/wb) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.
<b>Allergiker certifikat IUG</b>	Allergiker egnet
<b>Emballagestørrelse</b>	12,5 liter
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagetsugeevne ca. 120-150 ml/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
<b>GIS Kode</b>	BSW 10
<b>Værktøj</b>	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel

**CLEANAIR EG HAFTGRUND**Allergiker egnet  
Specialgrunder

<b>Airless-sprøjte</b>	Dyse: 0,019" - 0,021" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°
<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +8°C
<b>Tørretid</b>	Ved +23°C og 50% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 6-8 timer. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
<b>Beskyttelsesansvisinger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

## CLEANAIR EG HAFTGRUND

Allergiker egnet  
Specialgrunder

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt & vævklæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmaling



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel