Datablad

DINOVA DINOSIL KONCENTRAT

- *Silikatbaseret grunder*
- *Fortynder til silikatprodukter*
- *Fæstner og egaliserer*
- *Ude og inde*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Fixativ på silikatbasis til grunding af porøse, sugende, let sandet puds og kalksandstensmurværk.

Desuden som fortynding til DinoSil malinger og pudsbehandlinger.

Særligt velegnet til historisk og fredet byggeri.

Materialebasis
Grunder baseret på kalivandglas.

MAL-kode (1993)
00-4

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-GF01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/h)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: < 1 g/l.

Emballagestørrelse
1, 5 og 10 liter.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- *Ekstrem diffusionsåben*
- *Åben for CO_2*
- *Vandfortyndbar*
- *Meget fæstnende*
- *Miljøvenlig og lugtsvag*

Vægtfylde
Ca. 1,0 g/cm^3

Farvetone
Transparent.

FORARBEJDNING

Fremgangsmåde
Påføres bedst med pensel eller børste, så materialet arbejdes optimalt ind i underlaget.

Normalt sugende underlag grundes med DinoSil Koncentrat fortyndet 1:1 med vand. Stærkt sugende underlag behandles ufortyndet til fuld mætning.

Fortyndingsgraden med vand afhænger af underlagets sugeevne, men bør aldrig overstige 100%.

Forbrug
Fra ca. 70 ml/m^2 ufortyndet DinoSil Koncentrat på glatte let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Tørretid
Kan overmales og er regnfast efter ca. 10 timer ved +20°C og 65% RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand tilsat rengøringsmiddel.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Faste og bæredygtige tidligere behandlinger (særligt inde) kræver ingen grunding.

Forbehandling af underlag
Overflader med alger/svampe:
Angreb fjernes ved afskrabning eller afbørstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Saltudblomstringer
Overflader med udtrædende salte afbørstes tørt og grundes med Dinova Silikon Pudsforstærker. Der gives ingen garanti ved behandling af saltbelastede underlag.

Fuger og tætninger
Fleksible fuger og tætninger må ikke overmales.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk